PRODUCTION OF LOW ALPHA-OLEFIN POLYMER

Publication number: JP8301925 Publication date: 1996-11-19

Inventor: ARAKI YOSHITAKE; AOSHIMA NORIYUKI; OKANO

TAKESHI; IWADE SHINJI; NANBA YOSHIAKI

Applicant: MITSUBISHI CHEM CORP

Classification:

- international: C08F4/69; C08F4/60; C08F6/06; C08F6/08; C08F110/00; C08F110/02; C08F4/00; C08F6/00; C08F110/00; (IPC1-7): C08F4/69; C08F6/08;

C08F110/02

- European:

Application number: JP19950110746 19950509 Priority number(s): .IP19950110746 19950509

Report a data error here

Abstract of JP8301925

PURPOSE: To remove the chromium component of a chromium-base catalyst from a liquid reaction product formed in the reaction for forming a low &alpha -olefin polymer in the presence of the catalyst. CONSTITUTION: A reaction for forming a low &alpha -olefin polymer is performed in a solvent in the presence of a catalyst comprising either a combination essentially consisting of a chromium compound (a), a nitrogenous compound (b) selected from the group consisting of amines, amides and indies and an alkylaluminum compound (c) or a combination containing these components and a halogen compound (d). The liquid reaction product is degassed and heated to 100 deg. Cor above to precipitate the chromium component of the catalyst from the liquid. In this way, the chromium component of the catalyst from the liquid. In this way, the chromium component of the catalyst from the liquid.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開平8-301925

(43)公開日 平成8年(1996)11月19日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FI		技術表示箇所
C08F 4/69	MFG		C 0 8 F 4/69	MFG	
6/08	MFM		6/08	MFM	
110/02			110/02		

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全8 頁)

		HI-MANI-AN	水間水 間が気の気む 〇七 (主 5 員)
(21)出順番号	特顧平7-110746	(71)出顧人	000005968 三菱化学株式会社
(22)出願日	平成7年(1995)5月9日		東京都千代田区丸の内二丁目 5番 2 号
		(72)発明者	荒木 良剛 岡山県倉敷市海通三丁目10番地 三菱化学 株式会社水島開発研究所内
		(72)発明者	青島 敬之 神奈川県横浜市青業区鴨志田町1000番地 三菱化学株式会社横浜総合研究所內
		(72)発明者	岡野 丈志 岡山県倉敷市漸通三丁目10番地 三菱化学 株式会社水島開発研究所内
		(74)代理人	弁理士 長谷川 晩司
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 α-オレフィン低重合体の製造方法

(57) 【要約】

【目的】 クロム系触媒を用いるαーオレフィン低重合 反応の反応生成液から触媒のクロム成分を除去する方法 を提供する。

【構成】 少くとも (a) クロム化合物、(b) アミ ン、アミド及びイミドからなる群から選ばれた含窒素化 合物、並びに (c) アルキルアルミニウム化合物から成 る組合せ、乃至はこれに(d)ハロゲン含有化合物を組 合せた触媒を用いて、溶媒中でα-オレフィンの低重合 を行ない、反応生成液を脱ガスしたのち100℃以上に 加熱して液中の触媒のクロム成分を析出させて除去す

【効果】 簡単な操作で効率よく触媒のクロム成分が除 去できる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 クロム系触媒の存在下に溶媒中でαーオ レフィンを低重合させてαーオレフィン低重合体を製造 する方法において、クロム系触媒として少くとも、 (a) クロム化合物、(b) アミン、アミド及びイミド からなる群から選ばれる含窒素化合物、並びに (c) ア ルキルアルミニウム化合物から成るものを用い、かつ得 られた反応生成液を脱ガスしたのち100℃以上に加熱 して反応生成液中のクロム成分を固体として析出させる ことを特徴とするα-オレフィン低重合体の製造方法。

1

【請求項 2】 クロム系無媒が少くとも、(a) クロム 化合物、(b) アミン、アミド及びイミドからなる群か ら選ばれる含窒素化合物、(c)アルキルアルミニウム 化合物、並びに(d)ハロゲン含有化合物から成るもの である請求項1に記載のα-オレフィン低重合体の製造 方法。

【結求項3】 ハロゲン含有化合物が、周期律表のIII A. III B. IVA, IVB, VA, VB及びVIB族からな る群から選ばれる元素を含むものである請求項2に記載 $0\alpha - オレフィン低重合体の製造方法。$

【鯖求項4】 クロム化合物とアルキルアルミニウム化 合物とを予め接触させることなく、αーオレフィンとク ロム系触媒とを接触させる請求項1~3のいずれかに記 載のαーオレフィン低重合体の製造方法。

【請求項5】 $\alpha - オレフィンがエチレンであり、<math>\alpha -$ オレフィン低重合体が1-ヘキセンを主体とするもので ある請求項1~4のいずれかに記載の α -オレフィン低 重合体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、α-オレフィン、特に エチレンを液相で低重合して、α-オレフィン低重合 体、特に1-ヘキセンを製造する方法に関するものであ る。詳しくは本発明は、低重合反応により生成した反応 生成液から触媒のクロム成分を除去する方法に関するも のである。

[0002]

【従来の技術】 少くともクロム化合物と有機アルミニウ ム化合物とから成るクロム系触媒を用いて、エチレン等 のα-オレフィンを低重合することは公知である。例え 40 ば特公昭43-18707号には、クロムを含むVIB族 の遷移金属化合物とボリ (ヒドロカルビルアルミニウム オキシド) からなる触媒を用いて、エチレンを低重合し て1-ヘキセンを製造する方法が記載されている。

[0003] また、特別平3-128904号には、ク ロムーピロリル結合を有するクロム化合物と金属アルキ ル化合物又はルイス酸とを反応させて得られた触媒を用 いてαーオレフィンを三量化する方法が記載されてい る。さらに、USP5、376、612には、クロム化 合物、ピロール含有化合物、金属アルキル化合物及びハ 50 0の各種の基が挙げられる。例えばアルキル基、シクロ

ロゲン含有化合物を溶媒中で混合して得られた触媒を用 いて、αーオレフィンを低重合する方法が記載されてい

【0004】一方、本発明者らの一部は、少くとも、ク ロム化合物とアミン又は金属アミドとアルキルアルミニ ウム化合物の組み合わせから成る触媒系を使用し、クロ ム化合物とアルキルアルミニウム化合物とが、予め接触 しない態様でαーオレフィンとクロム系触媒とを接触さ せることにより、α-オレフィン低重合体を高活性で得 10 ることができる方法を提案した (特願平5-28007 号)。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】 α-オレフィンの低重 合により得られる反応生成液は、次いで蒸留により各成 分に分離される。しかし反応生成液中の触媒成分は比較 的不安定であり、触媒成分を含む反応生成液をそのまま 萎留すると、触媒成分、とりわけクロム成分が折出して 蒸留装置に付着するおそれがある。従って、蒸留に先立 ち反応生成被中から触媒成分、とりわけクロム成分を除 20 夫しておくのが祭主しい。

【0006】本発明者らは、先に反応生成液を酸または アルカリ水溶液で処理して、触媒成分を除去する方法を 提案した(特願平5-329668号参照)。本発明は 酸やアルカリ水溶液を用いずに反応生成液から触媒のク ロム成分を除去する方法を提供するものである。

【課題を解決するための手段】本発明によれば、少くと

[0007]

も (a) クロム化合物、(b) アミン、アミド及びイミ ドからなる群から選ばれる含窒素化合物、並びに (c) 30 アルキルアルミニウム化合物から成るクロム系触媒の存 在下に溶媒中でα-オレフィンを低重合させ、生成した 反応生成液を脱ガスしたのち100℃以上に加熱するこ とにより、反応生成液中の触媒のクロム成分を固体とし て析出させて除去する方法、が提供される。

【0008】以下、本発明について詳細に説明する。本 発明で用いるクロム系触媒は、少くとも(a)クロム化 合物、(b) アミン、アミド及びイミドからなる群から 選ばれる含窒素化合物、並びに(c)アルキルアルミニ ウム化合物の組合せから成るものである。これに更に (d) ハロゲン含有化合物を組合せると、触媒性能が更 に優れたものとなるので好ましい。

【0009】本発明で使用するクロム化合物は0~6価 のクロム化合物であり、一般式

【化1】CrXa ... (1)

で表わされる。上記式において、Xは任意の有機もしく は無機の基、陰性原子または配位性分子を示す。 n は1 ~6の整数を示すが2以上であることが好ましい。また nが2以上の場合にはXは相互に異なっていてもよい。 【0010】 上記の有機基としては通常炭素数が1~3 (3)

アルキル基、アリール基、アルキルアリール基、アラル キル基、シクロペンタジエニル基などの炭化水素基、カ ルポニル基及びアルコキシ基が挙げられる。また、カル ボキシル基、8-ジケトナート基、8-ケトカルボキシ ル基、β-ケトエステル基又はアミド基などを有する炭 化水素基も挙げられる。無機の基としては硝酸基、硫酸 基などのクロム塩形成基が挙げられる。除性原子として は、酵素、ハロゲンなどが挙げられる。

3

【0011】好ましいクロム化合物としては、クロムの アルコキシ塩、カルボキシル塩、β-ジケトナート塩、 10 dine、CrCl: ・2 (i-C: H: NH:))、 R-ケトエステルのアニオンとの塩、または、クロムハ ロゲン化物が挙げられ、具体的には、クロム(IV)-t -プトキシド、クロム (III) アセチルアセトナート、 クロム(III) トリフルオロアセチルアセトナート、ク ロム(III) ヘキサフルオロアセチルアセトナート、ク ロム (III) (2, 2, 6, 6-テトラメチル-3, 5 -ヘプタンジオナート)、Cr (PhCOCHCOP h) : (ここでPhはフェニル基を示す。) 、クロム (II) アセテート、クロム (III) アセテート、クロム (III) - 2 - エチルヘキサノエート、クロム (III) ベンゾエート、クロム (III) ナフテネート、Cr (C HI COCHCOOCHI) I 、塩化第一クロム、塩化 第二クロム、臭化第一クロム、臭化第二クロム、ヨウ化 第一クロム、ヨウ化第二クロム、フッ化第一クロム、フ ッ化第二クロム等が挙げられる。

[0012] また、上配のクロム化合物と電子供与体か ら成る錯体も好適に使用することが出来る。電子供与体 としては、窒素、酸素、リン又は硫黄を含有する化合物 の中から選択される。窒素を含有する電子供与体として られ、具体的には、アセトニトリル、ピリジン、ジメチ ルピリジン、ジメチルホルムアミド、N-メチルホルム アミド、アニリン、ニトロベンゼン、テトラメチルエチ レンジアミン、ジエチルアミン、イソプロピルアミン、 ヘキサメチルジシラザン、ピロリドン等が挙げられる。

【0013】酸素を含有する電子供与体としては、エス テル、エーテル、ケトン、アルコール、アルデヒド等が 挙げられ、具体的には、エチルアセテート、メチルアセ テート、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジエチルエ ム、アセトン、メチルエチルケトン、メタノール、エタ ノール、アセトアルデヒド等が挙げられる。

【0014】リンを含有する電子供与体としては、ヘキ サメチルホスホルアミド、ヘキサメチルホスホラストリ アミド、トリエチルホスファイト、トリプチルホスフィ ンオキシド、トリエチルホスフィン等が例示される。ま た、確凿を含有する電子供与体としては、二硫化炭素、 ジメチルスルホキシド、テトラメチレンスルホン、チオ フェン、ジメチルスルフィド等が例示される。

錯体の例としては、ハロゲン化クロムのエーテル錯体、 エステル錯体、ケトン錯体、アルデヒド錯体、アルコー ル錯体、アミン錯体、ニトリル錯体、ホスフィン錯体、 チオエーテル錯体などが挙げられる。具体的には、Cr Cls · 3THF, CrCls · 3dioxane, C rCls · (CHs CO: n-C: Ho), CrCls · (CH: CO: C:H:) , CrC1: · 3 (i-C 1 H OH) , CrCl 1 · 3 [CH1 (CH2) 1 C H (C2 H5) CH2 OH], CrCl3 · 3pyri [CrCls · 3CHs CN] · CHs CN, CrCl 3 · 3 PPha , CrCla · 2 THF, CrCla · 2pyridine, CrCl2 · 2 [(C2 H6) 2 NH1, CrC1: *2CH: CN, CrC1: *2 [P (CH:) 2 Ph] 等が挙げられる。 (ここで、T HFはテトラヒドロフラン、Phはフェニル基を表 す。)

【0016】クロム化合物は、炭化水素溶媒に可溶な形 態で用いるのが好ましく、このような可溶性のものとし 20 てはクロムのβ-ジケトナート塩、カルボン酸塩、β-ケトエステルのアニオンとの塩、β-ケトカルボン酸 塩、アミド錯体、カルボニル錯体、カルベン錯体、各種 シクロペンタジエニル錯体、アルキル錯体、フェニル錯 体などが挙げられる。クロムの各種カルボニル錯体、カ ルベン錯体、シクロベンタジエニル錯体、アルキル錯 体、フェニル錯体としては、具体的には、Cr (CO) 6 , (C6 H6) Cr (CO) 2 , (CO) 5 Cr (= CCH2 (OCH2)), (CO) 6 Cr (= CC6 H 。 (OCH3)) 、CpCrCl2 (ここでCpはシク は、ニトリル、アミン、アミド、ニトロ化合物等が挙げ 30 ロベンタジエニル基を示す。)、(Cp*CrClCH 。) 2 (ここでCp*はペンタメチルシクロペンタジエ ニル基を示す。)、(CHa) a CrC | 等が例示され

【0017】クロム化合物は、無機酸化物などの担体に 担持して使用することも出来るが、通常は担体に担持さ せずに、他の触媒成分と組み合わせて使用する。すなわ ち、本発明においては、触媒を構成するクロム化合物と アルキルアルミニウム化合物とは後述する特定の接触態 様で使用するのが好ましいが、斯かる熊松によれば、ク ーテル、ジメトキシエタン、ジグライム、トリグライ 40 ロム化合物の担体への担持を行わなくとも高い触媒活性 が得られる。

【0018】本発明で使用するアミンは、1級または2 級のアミン、またはこれらの混合物である。1級アミン としては、エチルアミン、イソプロピルアミン、シクロ ヘキシルアミン、ベンジルアミン、アニリン、ナフチル アミン等が例示され、2級アミンとしては、ジエチルア ミン、ジイソプロピルアミン、ジシクロヘキシルアミ ン、ジベンジルアミン、ビス (トリメチルシリル) アミ ン、モルホリン、イミダゾール、インドリン、インドー 【0015】このような電子供与体とクロム化合物との 50 ル、ピロール、2、5-ジメチルピロール、3、4-ジ

5 メチルピロール、3, 4-ジエチルピロール、2, 3, 4-トリメチルビロール、3、4-ジクロロビロール、 2. 3. 4. 5 - テトラクロロビロール、2 - アセチル ピロール、3、3′, 4, 4′-テトラメチルジピロロ メタン、ピラゾール、ピロリジン等が例示される。

【0019】本発明で使用するアミドとしては、金属ア ミド及び酸アミドが挙げられる。 金属アミドとしては1 級または2級のアミンから誘導される金属アミド、また はこれらの混合物が挙げられ、例えば、上記の1級また は2級のアミンとIA族、IIA族、III A族およびIVB 10 ロリド、リチウムピロリド、カリウムピロリド、アルミ 旅から選択される金属との反応により得られるアミドが 挙げられる。斯かる金属アミドとしては、具体的には、 リチウムアミド、ナトリウムエチルアミド、カルシウム ジエチルアミド、リチウムジイソプロビルアミド、カリ ウムベンジルアミド、ナトリウムピス(トリメチルシリ ル) アミド、リチウムインドリド、ナトリウムピロリ ド、リチウムピロリド、カリウムピロリド、カリウムピ ロリジド、アルミニウムジエチルピロリド、エチルアル ミニウムジビロリド、アルミニウムトリビロリド、リチ ウム (2,5-ジメチルピロリド) 等が挙げられる。 【0020】本発明においては、上記のアミン、金属ア ミドのうち2級のアミン、もしくは2級のアミンから誘*

*導される金属アミド又はこれらの混合物が好適に使用さ れる。特に、ピロールもしくは2.5-ジメチルピロー ル、3、4-ジメチルピロール、2、3、4-トリメチ ルピロール、3、4-ジクロロピロール、2、3、4、 5-テトラクロロビロール、2-アセチルビロール、 3, 3', 4, 4'ーテトラメチルジピロロメタン等の ピロール誘導体、又はこれらから誘導される金属アミ ド、何えばアルミニウムピロリド、エチルアルミニウム ジピロリド、アルミニウムトリピロリド、ナトリウムピ ニウム (2.5-ジェチルピロリド)、エチルアルミニ ウムピス (2. 5-ジメチルピロリド)、アルミニウム トリス (2. 5 - ジメチルピロリド)、ナトリウム (2.5-ジメチルピロリド)、リチウム(2.5-ジ メチルピロリド)、カリウム(2、5-ジメチルピロリ ド) 等が好適である。なかでもピロール環に炭化水素基 を有するピロール誘導体が特に好ましい。

【0021】本発明で使用する前記以外の酸アミド又は イミドとしては、下紀一般式 (2) ~ (4) で表される 20 化合物が挙げられる。

(R21

【0022】 一般式 (2) 中、M: は、水素原子または 周期律表(本明細書では周期律表はCAS versi onに基づいている。従ってIII A族はIUPACの3 B族である。) のIA、IIA、IB、III A族から選ば れる金属元素であり、R: は、水素原子、炭素数1~3 0のアルキル基、アルケニル基、アラルキル基、置換基 40 でいてもよいアルキレン基を表す。 を有していてもよいアリール基、または、ヘテロ元素を 含んでいてもよいアリール基を表し、R 2 は、水素原 子、炭素数1~30のアルキル基、アルケニル基、アラ ルキル基、置換基を有していてもよいアリール基、ヘテ 口元素を含んでいてもよいアリール基、または、アシル 基COR® (R® の定義はR¹ と同じであり、R¹ と異 なっていてもよい)を表し、R1 とR2 は環を形成して

[0023] 一般式 (3) 中、M2 及びM3 は、水素原 子または周期律表の I A. IIA. I B. III A族から選 50 ド、マレイミド、2. 4. 6 - ピペリジントリオン、ベ

ばれる金属元素であり、R'及びR°は、水素原子、炭 素数1~30のアルキル基、アルケニル基、アラルキル 基、置換基を有していてもよいアリール基、または、ヘ テロ元素を含んでいてもよいアリール基を表し、R1と R⁶ は環を形成していてもよく、Aは不飽和結合を含ん

[0024] 一般式(2) 又は一般式(3) で表される 酸アミド類としては、例えば、アセトアミド、N-メチ ルヘキサンアミド、スクシンアミド、マレアミド、N-メチルベンズアミド、イミダゾール-2-カルボンアミ ド、ジ-2-テノイルアミン、β-ラクタム、δ-ラク タム、ε-カプロラクタム、および、これらと周期律表 のIA, IIA, IBまたはIII A族の金属との塩が挙げ られる。イミド類としては、例えば、1、2-シクロへ キサンジカルボンイミド、スクシンイミド、フタルイミ ルヒドロアゼシン-2,10-ジオン、および、これら と周期律表のIA、IIA、IBまたはIII A族の金属と の塩が挙げられる。

【0025】 一般式 (4) 中、M1は、水素原子または 周期律表のIA、IIA、IB、およびIII A族から選ば れる金属元素であり、R°は、水素原子、炭素数1~3 0のアルキル基、アルケニル基、アラルキル基、置換基 を有していてもよいアリール基、または、ヘテロ元素を 含んでいてもよいアリール基を表し、R 7 は、水素原 ルキル基、衝換基を有していてもよいアリール基、ヘテ ロ元素を含んでいてもよいアリール基、または、SO2 R°基(R°の定義はR°と同じであり、R°と異なっ ていてもよい)を表し、R°とR'は環を形成していて もよい。

【0026】一般式(4)で示されるスルホンアミド類 およびスルホンイミド個としては、例えば、ペンゼンス ルホンアミド、Nーメチルメタンスルホンアミド、N-メチルトリフルオロメタンスルホンアミド、および、こ れらと周期律表のIA、IIA、IBまたはIIIA族の金 20 定義は上記一般式(5)の場合と同じである。 屋との塩が挙げられる。これらのアミドマはイミド化会 物の中では、一般式 (2) で表される化合物が好まし く、特に、一般式 (2) 中のR² がアシル基COR³ を*

R1 . A 1 X3-.

(mは1.5≤m<3)

R1 - A1 (OR2) a--(mは0<m<3、好ましくは1.5≤m<3)

(mは0<m<3、好ましくは1.5≦m<3) 【0031】上記のアルキルアルミニウム化合物の具体 例としては、トリメチルアルミニウム、トリエチルアル ミニウム、トリイソプチルアルミニウム、ジエチルアル ミニウムモノクロリド、ジエチルアルミニウムエトキシ ド、ジエチルアルミニウムヒドリド等が挙げられる。こ れらの中、ポリマーの副生が少ないと言う点でトリアル キルアルミニウムが特に好ましい。アルキルアルミニウ ム化合物は、2種以上の混合物であってもよい。

【0032】本発明で使用するハロゲン含有化合物とし ては、周期律表のIII A, III B, IVA, IVB, VA, VB及びVIB族からなる群から選ばれる元素を含むハロ ゲン含有化合物が好適に使用される。そして、ハロゲン としては、塩素または臭素が好ましい。

【0033】上記のハロゲン含有化合物の具体例として は、塩化スカンジウム、塩化イットリウム、塩化ランタ ン、四塩化チタン、四塩化ジルコニウム、四塩化ハフニ ウム、三塩化ホウ素、塩化アルミニウム、ジエチルアル ミニウムクロリド、エチルアルミニウムセスキクロリ ド、塩化ガリウム、四塩化炭素、クロロホルム、塩化メ *表し、R: とR:が環を形成しているイミド化合物が好 ましい。

【0027】本発明において使用されるアルキルアルミ ニウム化合物としては、下記一般式(5)で示されるア ルキルアルミニウム化合物が好適に使用される。

【化3】R1 a A 1 (OR2) a Ha X4 … (5) [0028] 一般式 (5) 中、R1 及びR2 は、炭素数

が通常1~15、好ましくは1~8の炭化水素基であっ て互いに同一であっても異なっていてもよく、Xはハロ 子、炭素数1~30のアルキル基、アルケニル基、アラ 10 ゲン原子を表し、mは0≤m≤3、nは0≤n<3、p $は0 \le p < 3$ 、qは $0 \le q < 3$ のそれぞれの数であっ T、しかも、m+n+p+q=3である数を表す。

【0029】上記のアルキルアルミニウム化合物として は、例えば、下記一般式(6)で示されるトリアルキル アルミニウム化合物、一般式 (7) で示されるハロゲン 化アルキルアルミニウム化合物、一般式(8)で示され るアルコキシアルキルアルミニウム化合物、一般式 (9) で示される水素化アルキルアルミニウム化合物な どが挙げられる。なお、各式中のR1、XおよびR2の

[0030]

[Æ4]

... (6)

... (7)

... (8)

... (9)

30 1, 1-トリクロロエタン、1, 1, 2-トリクロロエ タン、1、1、2、2ーテトラクロロエタン、ペンタク ロロエタン、ヘキサクロロエタン、1、1、1-トリク ロロプロパン、1、1、2、2-テトラクロロプロパ ン、1、1、1-トリクロロブタン、1、1、2、2-テトラクロロブタン、1、1、1-トリクロロベンタ ン、1、1、2、2-テトラクロロベンタン、1、1、 1-トリプロモエタン、1, 1, 2, 2-テトラプロモ エタン、1、2、3、4、5、6-ヘキサクロロシクロ ヘキサン、1、3、5-トリクロロベンゼン、トリチル 40 クロリド、四塩化ケイ素、トリメチルクロロシラン、四 塩化ゲルマニウム、四塩化スズ、トリプチルスズクロリ ド、三塩化リン、三塩化アンチモン、トリチルヘキサク ロロアンチモネート、五塩化アンチモン、三塩化ビスマ ス、三臭化ホウ素、三臭化アルミニウム、四臭化炭素、 プロモホルム、プロモベンゼン、ヨードメタン、四臭化 ケイ素、ヘキサフルオロベンゼン、フッ化アルミニウム 等が挙げられる。

【0034】上記のハロゲン含有化合物の中、ハロゲン 原子の数が多いものが好ましく、また、反応溶媒に可溶 チレン、ジクロロエタン、ヘキサクロロベンゼン、1. 50 の化合物が好ましい。特に好ましいハロゲン含有化合物 (6)

の例としては、四塩化炭素、クロロホルム、1, 1, 1 ートリクロロエタン、1、1、2、2ーテトラクロロエ タン、ペンタクロロエタン、ヘキサクロロエタン、1、 2. 3. 4. 5. 6-ヘキサクロロシクロヘキサン、四 塩化チタン、四塩化ゲルマニウム、四塩化スズ等が挙げ られる。なお、ハロゲン含有化合物は、2種以上の混合 物として使用することも出来る。

【0035】本発明においては、上記の各触媒成分から

成る触媒系を使用し、反応溶媒中でα-オレフィンの低 ルミニウム化合物 (c) とが予め接触しない能様でα-オレフィンとクロム系触媒とを接触させるのが好まし い。これにより、選択的に三量化反応を行わせ、原料エ チレンから1-ヘキセンを高収率で得ることが出来る。 【0036】このような接触能様の具体例としては、 (1) 触媒成分(b) 及び(c) を含む溶液中にα-オ レフィン及び触媒成分 (a) を導入する方法、(2) 触 媒成分(a) および(b) を含む溶液中に α -オレフィ ン及び触媒成分 (c) を導入する方法、(3) 触媒成分 (a) を含む溶液中に α-オレフィン、触媒成分(b) 及び(c) を導入する方法。(4) 無謀成分(c) を含 む溶液中にα-オレフィン、触媒成分(a)および (b) を導入する方法、(5) 触媒成分(a)~(c) およびαーオレフィンをそれぞれ同時かつ独立に反応器 に導入する方法などによって行うことが出来る。そし て、上記の各溶液は、通常、反応溶媒を使用して調製さ

の上記の接触態様としては、具体的には、(1) 触媒成 分(b)~(d)を含む溶液中にα-オレフィン及び触 30 定される。 媒成分(a)を導入する方法、(2)触媒成分(a)、 (b) 及び(d)を含む溶液中にαーオレフィン及び触 媒成分(c)を導入する方法、(3)触媒成分(a)及 び(d)を含む溶液中にα-オレフィン、触媒成分 (b) 及び(c) を導入する方法、(4) 触媒成分 (c) 及び(d) を含む溶液中にα-オレフィン、触媒 成分(a)及び(b)を導入する方法、(5)触媒成分 (a) 及び(b) を含む溶液中に、α-オレフィン、触 継成分(c)及び(d)を導入する方法。(6) 触媒成 分(b) 及び(c) を含む溶液中にα-オレフィン、触 40 媒成分(a)及び(d)を導入する方法、(7) 触媒成 分(c)を含む溶液中に、α-オレフィン、触媒成分 (a)、(b) 及び(d) を導入する方法、(8) 触媒

【0037】また、ハロゲン含有化合物を使用する場合

成分(a)を含む溶液中にα-オレフィン、触媒成分 (b) ~ (d) を導入する方法、(9) α-オレフィン 及び各触媒成分(a)~(d)をそれぞれ同時かつ独立 に反応系に導入する方法などによって行うことが出来 る。そして、上記の各溶液は、通常、反応溶媒を使用し て開製される。

アルキルアルミニウム化合物(c)とを予め接触しない 態様に維持し、且つ、クロム化合物(a)とアルキルア ルミニウム化合物 (c) とを低重合反応時にαーオレフ ィンに同時に接触させる方法を採用することが好まし

【0039】なお、本発明において、「クロム化合物と アルキルアルミニウム化合物とが予め接触しない態様」 とは、反応の開始時のみならず、その後の追加的なα-オレフィン及び触媒成分の反応器への供給においても斯 重合を行う。そして、クロム化合物(a)とアルキルア 10 かる態様が維持されることを意味する。しかし、これ は、機媒成分からの触媒系の形成の際に要求される好主 しい態様であり、触媒系が形成された後は無関係であ る。従って、上記の態様による触媒系の形成を経た後に 反応系から回収された触媒液を反応系に循環させること は、上記の好ましい態様に反することではない。

> 【0040】クロム化合物とアルキルアルミニウム化合 物とが予め接触する態様でクロム系触媒を使用した場合 にαーオレフィンの低重合反応の活性が低くなる理由 は、未だ明らかではないが、次の様に推定される。すな 20 わち、クロム化合物とアルキルアルミニウム化合物とを 接触させた場合、クロム化合物に配位している配位子と アルキルアルミニウム化合物中のアルキル基との間で配 位子交換反応が進行すると考えられる。そして、斯かる 反応によって生成するアルキルークロム化合物は、通常 の方法で得られるアルキルークロム化合物と異なり、そ れ自身不安定である。そのため、アルキルークロム化合 物の分解還元反応が優先して進行し、その結果、αーオ レフィンの低重合反応に不適当な脱メタル化が惹起さ れ、α-オレフィンの低重合反応の活性が低下すると推

【0041】 本発明において、原料α-オレフィンとし では、炭素数が2~30の管機または非価機のα-オレ フィンが使用される。具体的には、エチレン、プロビレ ン、1-プテン、1-ヘキセン、1-オクテン、3-メ チル-1-プテン、4-メチル-1-ペンテン等が挙げ られる。特に、原料α-オレフィンとしてエチレンが好 適であり、本発明によればエチレンからその三量体であ る1-ヘキセンを高収率かつ高選択率で得ることが出来 る.

【0042】本発明において、反応溶媒としては、ブタ ン、ペンタン、3-メチルペンタン、ヘキサン、ヘプタ ン、2-メチルヘキサン、オクタン、2,2,4-トリ メチルペンタン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサ ン、デカリン等の炭素数3~20の鎖状または脂環式の 飽和炭化水素、ベンゼン、トルエン、キシレン、エチル ペンゼン、メシチレン、テトラリン等の芳香族炭化水素 などが使用される。これらは、単独で使用する他、混合 溶媒として使用することも出来る。

【0043】また、反応溶媒として、反応原料のαーオ 【0038】 これらのうちでも、クロム化合物(a)と 50 レフィンそれ自体または主原料以外のαーオレフィンを (7)

11

使用することも出来、例えば、炭素数が4~30のα-オレフィンが使用されるが、常温で液状のα-オレフィ ンが特に好ましい。反応窓撃として特に好ましいのは、 炭素数が4~10の鎖状態和炭化水素または脂環式飽和 炭化水素である。これらの溶媒を使用することにより、 ポリマーの副生を抑制することが出来、更に、脂環式炭 化水素を使用した場合は、高い触媒活性が得られると言 う利点がある。

【0044】本発明において、クロム化合物の使用量 は、反応溶媒 1 リットル当たり、通常 1. 0×10 "~ 10 の除去を兼ねて行なうようにしてもよい。 0. 5mo1である。好ましくは1. 0×10⁻⁶~0. 2mol、特に1.0×10-6~0.05molの範囲 である。一方、アルキルアルミニウム化合物の使用量 は、クロム化合物 1 mo 1 当たり、通常 5 0 mm o 1 以 上であるが、触媒活性および三量体の選択率の観点か ら、0. 1 mo 1 以上とするのがよい。そして、上限 は、通常1. 0×10 molである。また、アミン、 アミド又はイミドの使用量及びハロゲン含有化合物の使 用量は、クロム化合物1mo1当たり、通常0.001 mol以上である。好ましくは0,005~1000m 20 o.1、特に 0. 0.1~1.00mo.1の範囲である。

【0045】本発明においては、(a) クロム化合物、 (b) アミン、アミド及びイミドからなる群から選ばれ る含窒素化合物及び (c) アルキルアルミニウム化合 物、更には収率、選択率向上のために使用する(d)ハ ロゲン含有化合物のモル比は、1:0.1~10:1~ 100:0.1~20が好ましく、1:1~5:5~5 $0:1\sim10$ が特に好ましい。斯かる特定条件の採用に より、例えばエチレン低重合体として、ヘキセンを90 が出来、しかも、ヘキセン中の1-ヘキセンの含有量を 99%以上に高めることが出来る。

【0046】本発明の低重合反応は、通常0~250℃ で行なわれる。好適な反応温度は0~150℃、特に2 0~100℃である。一方、反応圧力は、常圧ないし2 50 kg/cm2 の範囲から選択し得るが、通常は、1 00kg/cm² までの圧力で十分である。そして、反 応時間は、通常1分から20時間、好ましくは0.5~ 6時間の範囲である。反応形式は、同分式、半同分式ま たは連続式のいずれであってもよい。

【0047】また、反応系に水素を共存させるならば、 副生するボリマーの形状を粉末状にすることができるた め、装置へのポリマーの付着を防ぐことができる。共存 させる水素の量は、水素分圧として、通常0.1~10 0 kg/cm²、好ましくは1.0~80kg/cm² の範囲である。

【0048】本発明においては、このようにして得た反 応生成液を脱ガスしたのち100℃以上で熱処理する。 脱ガスは液中に溶存している未反応のαーオレフィンを

12 囲気下で常圧にさらすだけでよい。 α-オレフィンが溶 存した状態で熱処理してもクロム成分は析出し難い。

【0049】熱処理は、窒素等の不活性ガス雰囲気下、 100~300℃、好ましくは100~200℃で、 0.1~12時間、好ましくは0.5~6時間程度行う のがよい。これにより反応生成液中の触媒のクロム成分 が固体として折出するので、濾過、流心分離など常法の 固液分離手段により除去する。反応生成液中には副生ボ リマーが存在しているが、固液分離はこの副生ポリマー

【0050】なお、本発明方法によりクロム成分を除去 した後の反応生成液中にはアルミニウム成分が含まれて いるが、そのまま蒸留に供することができる。若しアル ミニウム成分を除去したい場合には、本発明方法により クロム成分を除去した後の反応生成液を、水酸化ナトリ ウム又は水酸化カリウム水溶液、好ましくは10wt% 以上の高濃度の水溶液で処理すればよい。

【0051】回収されたα-オレフィン低重合体は、必 要に応じて、精製される。精製には、通常、蒸留精製が 採用され、目的とする成分を高純度で回収することがで きる。本発明においては、特に、エチレンから高純度の 1-ヘキセンを工業的有利に製造することができる。 [0052]

【実施例】以下、本発明を実施例および比較例により更 に詳細に説明するが、本発明は、その要旨を超えない限 り以下の実施例によって限定されるものではない。

150℃の乾燥器で乾燥した2Lオートクレープを熱時 に組み立てた後、真空窒素置換した。このオートクレー %以上の収率(全生成量に対する割合)で製造すること 30 プには破裂板を備えた触媒フィード管を取り付けておい た。n-ヘプタン(480m1)、2、5-ジメチルピ ロール (0.30mmol) のn-ヘプタン溶液、トリ エチルアルミニウム (1.52mmol) のn-ヘプタ ン溶液、1、1、2、2-テトラクロロエタン(0.5 0mmol) のn-ヘプタン溶液をオートクレープに仕 込み、一方、触媒フィード管にCr(III) -2-エチ ルヘキサノエート (0. 10mmol) のn-ヘプタン 溶液を仕込んだ。n-ヘプタンの全体量は500m1で あった。

> 【0053】先ず、オートクレープを80℃に加熱し、 次いで80℃でエチレンを触媒フィード管に導入した。 エチレン圧により破裂板が破裂し、クロム化合物がオー トクレープに導入されてエチレンの低重合反応が開始さ れた。全圧が35kg/cm²となるようにエチレンを 導入した。全圧35kg/cm²、温度80℃で30分 間反応させた。次いで反応器を冷却し、オートクレーブ を解放して脱ガスを行った。

【0054】ガスクロマトグラフにより生成 α-オレフ ィン低重合体の組成分析をした結果、触媒活性 (α-α 除去するためであり、通常は反応生成液を不活性ガス雰 50 ーオレフィン/g-Cr・hr)は118、898、全 13

生成物中のC6体の含有量は89、4(w1%)、C6 体中の1~ヘキンの含有量17.9(w1%)、C6 かった。更に、オートクレープ中で反応生成液(849m 1)を150℃3時間加熱した後、連選機乗用ル減差 した、この減差を20%を機に大りウム水溶液で水液が した。この減差を20%を軽に大りウム水溶液で水液が光板 間「ICAP-88」(日本ジャーレルアッシュ製)を 用いて分析した結然、アルカリ層に増進量のA1成分が 検出され、C1成分はアルカリ層及び油層いずれにも検 曲されなかった。 [0055]

「発明の効果」本契明によれば、少なくとも(a)クロ 化合物。(b)アミン、アミド及びイミドからなる罪 から選ばれる合業条化合物変けて(c)アルキルアルミ ニウム化合物の組み合わせ、更にはこれに(d)ハロゲ ン含有化合物を組み合わせで成るクロム系機能を使用す るαーオレフィンの低張合分法において、反応接付に合 有される機媒のクロム成分を容易に除去することができ 本

10

フロントページの続き

(72)発明者 岩出 慎二

岡山県倉敷市潮通三丁目10番地 三菱化学 株式会社水島開発研究所内 (72)発明者 難波 美明

岡山県倉敷市潮通三丁目10番地 三菱化学 株式会社水島開発研究所内